



OBEČNÉ VLASTNOSTI

Kategorie	Podkategorie
Beton	Bytový
	Typ produktu
	PVC
Šířka	Délka
122 cm	20 m
Lepidlo	Akrylové PSA se systémem odvodu vzduchu
Záruka	10
Další	Další
Odolnost vůči oděru	Vysoký
Model	-
Tloušťky založené na průměrných hodnotách (pro každou kategorii)	400 - 450 µm
Podmínky uskladnění (maximálně 3 roky od data dodání)	5° C - 30° C
Metoda instalace	Suchý
Instalační oblast	Interiér
Instalační teplota	12° C - 38° C
Technika vložení (ABBA - ABAB)	ABAB
Délka opakování vzoru (cm)	-
Překrytí pro sloučení vrstev (cm)	-
Barva RAL	7038



CERTIFIKACE

CE wall decoration (EN15102)	V souladu	Stálost barvy (ISO 105-X12) na stupnici šedé.	Netestováno
REACH	V souladu	Při použití saponátů(ISO 18168)	Netestováno
Aldehydemissioner (CMR ISO 16000)	Netestováno	Odolnost barvy (ISO 105-E01)	Netestováno
Výzkum těkavých organických sloučenin (EN16516)	Netestováno	Schopnost absorbovat tekutiny (ISO 9073-6 2000)	Netestováno
Klasifikace produktu (EN13501-1)	D-s2,d0	Likviditní absorpční rychlost (ISO 9073-6 2000)	Netestováno
Dekorativní stěna - specifikace korek (EN13085)	Není vyžadováno	Stabilita rozměrů (ISO 3759) - Vlhkost vzduchu 65%, teplota 50°C po dobu 24 hodin	Netestováno
IMO/MED Modul B - E	Netestováno	Termická a termošoková odolnost	Netestováno
Železnice (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Netestováno	Odolnost proti světlu	Netestováno
Tchibo	Netestováno	Kontrola přilnavosti	Testováno
Antibakteriální vlastnosti standardu JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Netestováno	Odolnost	Netestováno
Sponzoring (EN12956)	Netestováno		
Údržba (EN12956)	Netestováno		
Snadné čištění (EN12956)	Netestováno		

POZORNOST A PÉČE

ODOLNOST:

Tento výrobek má mimořádnou odolnost vůči vodě, nečistotám, otěru, UV záření a opotřebení (žloutnutí, praskání, odlupování vrstev, delaminace vrstev).

ÚDRŽBA:

Pro každodenní péči používejte jemné mýdlo nebo čisticí prostředek s neutrálním pH k čištění povrchu fólie. Vyhněte se produktům s extrémně kyselými nebo zásaditými pH úrovněmi, protože mohou poškodit materiál. Při čištění povrchu fólie používejte pouze měkké hadříky nebo houby, abyste zabránili poškození. Na odolné skvrny naneste horkou vodu (ne vroucí) na postiženou oblast. V případě potřeby použijte roztok 70% isopropylalkoholu, 30% vody k čištění. Nicméně se zdržte používání tohoto roztoku na tištěné povrchy fólie. Pro dezinfekci používejte pouze produkty na bázi isopropylalkoholu, jako jsou isopropylalkoholové ubrousky (ne pro každodenní použití). Vyhněte se čisticím na bázi organických produktů, jako je amoniak nebo leštido, protože mohou poškodit vinyl. Před použitím jakýchkoli čisticích prostředků, bakteriocidů nebo virucidních produktů je nejprve vyzkoušejte na skryté části, abyste zajistili kompatibilitu. U referenci Cork Prestige je vyžadována minimální údržba a péče díky jejich přirozené odolnosti proti prachu a nečistotám. Použijte kartáč s jemnými štětinami k čištění. V případě mokřích nebo vlhkých skvrn použijte savý hadřík k setření vlhkosti a postižené místo okamžitě a důkladně osušte. Tato doporučení udrží vzhled fólie a prodlouží její životnost. Trvalé skvrny mohou naznačovat nedostatečnou péči, v takovém případě zvažte použití metody opravy náplastí (nezaručené, ale účinné a ekonomické) nebo výměnu celého vinylu.

Obrázky a data nejsou závazné. Společnost Cover Styl si vyhrazuje právo kdykoliv změnit složení svých fólií. Vykreslení barev a povrchové úpravy na počítači se může měnit v závislosti na obrazovce a nemusí být správně zobrazeny skutečný vzhled. Proto doporučujeme objednat si vzorek on-line nebo nás kontaktovat, abychom mohli vyzkoušet povrchovou úpravu, která se nejlépe přizpůsobí vašim požadavkům. Díky drobným odchylkám barev v našich výrobních cyklech doporučujeme, abyste objednali množství, které potřebujete, najednou, aby se zabránilo odchylkám ve vzhledu při provedení vašeho projektu Cover Styl.