



ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

Kategori	Underkategori
Farve	Væsentlig
Forestillinger	Små korn
Små korn	Produkttype
	PVC
Overfladeareal	Længde
122cm	50 Meter
Plaster	PSA har lanceret et udstødningssystem til luftemissioner.
Garanti	10 år
Elasticitet	Elasticitet
Modstandsdygtighed over for ridser	Median
Model adresse	-
Tykkelse (gennemsnit for hver kategori)	212 µm
Opbevaringsforhold (maks. 3 år fra levering)	Fra 5°C til 30°C
Installationsmetode	Tør
Installationsområde	Indvendig
Installationstemperatur	Fra 12°C til 38°C
Installationsmetode (ABBA - ABAB)	ABAB

CERTIFICERINGER

CE Vægdekoration (EN15102)	I henhold til	Farveægthed under vask (ISO 105-X12) - Vurdering i henhold til gråskalaen	4-5 (længde og bredde)
REACH	I henhold til		
Emission af aldehyder (CMR ISO 16000)	Billet	Modstandsdygtig over for shampoo-vask (ISO 18168)	Fremragende
Undersøgelse af flygtige organiske forbindelser (EN16516)	Fremragende	Farvebestandighed over for vand (ISO 105-E01)	Fremragende
Produktklassificering (EN13502)	Kortvarigt	Galia til at absorbere væsker (ISO 9073-6 2000)	1150%
Brandklassificerede døre (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Kortvarigt	Væskeabsorptions hastighed (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Vægdekoration - specifikation for korkruller (EN13085)	Der blev ikke anmodet om det.	Dimensionsstabilitet (ISO 3759) - 24 timer ved 50°C temperatur - 65% luftfugtighed.	0.25 mm
IMO/MED Modulis B - E	I henhold til	Modstandsdygtighed over for varme og termocykling	Kortvarigt
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	I henhold til	Modstandsdygtighed over for falmning af farve på grund af lys	Kortvarigt
Modstandsdygtighed over for pletter (Tchibo)	Fremragende	Test af vedhæftning	24 timer efter installation: 1.43 kg/cm
Antibakterielle egenskaber JIS Z 2081 am. 1 (2012)	I henhold til	Modstandsdygtighed over for fugt	Kortvarigt
Svampesikkerhed (EN12956)	Der er ingen synlige ændringer		
Vaskbarhed (EN12956)	Ekstra vaskbar		
Let at rengøre (EN12956)	Observerbare ændringer		

FORSIGTIGHED OG PLEJE

HOLDBARHED:

Dette produkt giver ekstraordinær modstand mod vand, snavs, slitage, UV-stråler og aldring (misfarvning, revner, afskalning).

VEDLIGEHOJDELSE:

For at rengøre filmens overflade skal du anvende en mild sæbe, såsom et neutralt pH-rengøringsmiddel. Undgå produkter med for sur eller for basisk pH. For at fjerne vanskelige pletter skal du hælde varmt vand på (ikke kogende). Brug om nødvendigt en opløsning af isopropylalkohol og vand (70% ISO, 30% H₂O). Brug dog ikke denne opløsning på overflader, der er trykt med Cover Styl. - Brug kun bløde stoffer eller klude til rengøring af filmens overflade for at undgå skader. - Undgå at bruge rengøringsmidler baseret på organiske stoffer, såsom ammoniak eller vaskemidler, da de kan beskadige vinyl. For du bruger rengøringsmidler, bakteriedræbende eller virucidale produkter, skal de testes på en skjult overflade. - I tilfælde af kork er minimal rengøring og vedligeholdelse nødvendig på grund af modstandsdygtighed over for støv og snavs. Brug en blød børste til at rengøre disse overflader. Hvis der er fugt eller fugtpletter på overfladen, skal du bruge en absorberende klud til at tørre fugten væk og derefter tørre den berørte overflade grundigt af så hurtigt som muligt.

For Ikke-kontraktmæssige billeder og data forbeholder Cover Styl sig retten til at ændre sammensætningen af deres folier til hver en tid. Gengivelsen af farver og finishen på computeren kan variere alt efter skærmen og ikke give en rigtig præsentation af det sande udseende. Vi anbefaler derfor, at du bestiller en prøve online eller kontakter os, så vi kan undersøge den finish, der bedst passer til dine krav. Som følge af de mindre farvedifferencer i produktionskørslerne, anbefaler vi dig at indkøbe hele den mængde på én gang, du behøver, for at undgå forskelle i udseendet ved gennemførelsen af dit Cover Styl projekt.