

BENDROS SPECIFIKACIJOS

Kategorija	Subkategorija
Medis	Šviesa
Apdaila	Minkštas
Minkštas	Produkto tipas
	PVC
Plotis	Ilgis
122 cm	50 m
Lipni medžiaga	Akrilo PSA su oro išleidimo sistema
Garantija	10
Tempiama	Tempiama
Atsparumas įbrėžimams	Vidutinis
Rašto kryptis	Ilgis
Storis (vidurkis pagal kategoriją)	250 μm
Laikymo sąlygos (maks. 3 metai nuo pristatymo)	5° C - 30° C
Įrengimo metodas	Sausas
Įrengimo sritis	Viduje
Įrengimo temperatūra	12° C - 38° C
Įrengimo metodas (ABBA - ABAB)	ABAB
Rašto pasikartojimo ilgis (cm)	Prieinama pagal užklausą
Persidengimas sluoksniams derinti (cm)	Prieinama pagal užklausą
RAL spalva	1015



SERTIFIKATAI

CE Sienos danga (EN15102)	Suderintas	Spalvos atsparumas trynimui (ISO 105-X12) - Vertinimas pagal pilkumo skalę	4-5 (Ilgis ir plotis)
REACH	Suderintas		
Aldehydų emisija (CMR ISO 16000)	Suderintas	Spalvos atsparumas plovimui šampūnu (ISO 18168)	Puikus
Lakiųjų organinių junginių tyrimas (EN16516)	Suderintas	Spalvos atsparumas vandeniui (ISO 105-E01)	Puikus
Atsparumo ugniai laipsnis (EN13501-1)	C-s2,d0	Skysčių sugeriamumas (ISO 9073-6 2000)	11.50%
Sienos danga — kamštienos ritinio specifikacija (EN13085)	Nereikalaujama	Skysčio sugėrimo greitis (ISO 9073-6 2000)	0 mm
IMO/MED Modulis B - E	Suderintas	Matmenų stabilumas (ISO 3759) - 24 val. 50°C temperatūroje - 65% drėgnumas	0.25 mm
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Suderintas	Atsparumas karščiui ir termociklams	Testuotas
Atsparumas dėmėms (Tchibo)	Testuotas	Spalvos atsparumas šviesai	Testuotas
Antibakterinės savybės JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Suderintas	Sukibimo testas	Testuotas
Plaunamumas kempine (EN12956)	Nėra matomų pokyčių	Atsparumas drėgmei	Suderintas
Plaunamumas (EN12956)	Suderintas		
Šveičiamumas (EN12956)	Matomas pokytis		

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

PATVARUMAS:

Šis produktas siūlo išskirtinį atsparumą vandeniui, nešvarumams, abrazijai, UV spinduliams ir nusidėvėjimui (geltonavimas, skilinėjimas, išsitempimas/susiuarėjimas, sloksniavimas).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Kasdienei priežiūrai naudokite švelnų muilą arba neutralaus pH ploviklį, kad nuvalytumėte plėvelės paviršių. Venkite naudoti produktų, kurių pH lygis yra labai rūgštus arba šarminis, nes jie gali pažeisti medžiagą. Valydami plėvelės paviršių naudokite tik minkštus audinius arba kempinėles, kad išvengtumėte pažeidimų. Sunkiai pašalinamoms dėmėms naudokite karštą (ne verdantį) vandenį ant paveiktos vietos. Jei reikia, naudokite 70 % izopropilo alkoholio ir 30 % vandens tirpalą valymui. Tačiau nenaudokite šio tirpalo ant atspausdintų plėvelės paviršių. Dezinfekcijai naudokite tik produktus, kurių sudėtyje yra izopropilo alkoholio, pvz., izopropilo alkoholio servetėlės (ne kasdieniam naudojimui). Venkite organinių valiklių, tokių kaip amoniakas ar poliravimo priemonės, nes jie gali pažeisti vinilą. Patikrinkite bet kokius valymo ploviklius, baktericidinius ar virusus naikinančius produktus paslėptoje vietoje, kad įsitikintumėte, ar jie tinkami. Cork Prestige atveju reikia minimalios priežiūros, nes jie natūraliai atsparūs dulksms ir purvui. Valymui naudokite šepetį su švelniais šereliais. Drėgnoms ar šlapioms dėmėms naudokite sugeriantį audinį, kad pašalintumėte drėgmę, ir iš karto bei kruopščiai išdžiovinkite paveiktą vietą. Šios rekomendacijos padės išlaikyti plėvelės išvaizdą ir prailginti jos tarnavimo laiką. Nuolatinės dėmės gali reikšti nepakankamą priežiūrą, tokiu atveju rekomenduojama naudoti lopymo metodą (nėra garantijos, bet efektyvu ir ekonomiška) arba pakeisti visą vinilą.

Sutartyse nenumatyta vaizdinė medžiaga ir duomenys. Cover Styl pasilieka teisę keisti plėvelės sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir todėl gali neperteikti realios išvaizdos. Todėl rekomenduojame internetu užsisakyti pavyzdį arba kreiptis į mus, kad mes galėtume išanalizuoti apdailą, kuri geriausiai atitinka jūsų reikalavimus. Dėl nedidelių gamybos partijų spalvos skirtumų rekomenduojame iškart pirkti tokį kiekį, kokio tuo metu reikia, kad išvengtumėte išvaizdos skirtumų įgyvendindami Cover Styl projektą.