



BENDROS SPECIFIKACIJOS

Kategorija	Subkategorija
Spalva	Šilkas
Apdaila	Minkštas: Prisilietimas
Minkštas: Prisilietimas	Produkto tipas PVC
Plotis	Ilgis
122cm	50 metrai
Lipni medžiaga	Akriliniai slėgiui jautrūs klėjai su oro išleidimo sistema
Garantija	10 metų
Tempiama	Not Tempiama
Atsparumas įbrėžimams	Aukštis
Rašto kryptis	-
Storis (vidurkis pagal kategoriją)	220 μm
Laikymo sąlygos (maks. 3 metai nuo pristatymo)	Nuo 5°C iki 30°C
Įrengimo metodas	Sausas
Įrengimo sritis	Viduje
Įrengimo temperatūra	Nuo 12°C iki 38°C
Įrengimo metodas (ABBA - ABAB)	ABAB

SERTIFIKATAI

CE Sienos danga (EN15102)	Tinkumas	Spalvos atsparumas trynimui (ISO 105-X12) - Vertinimas pagal pilkumo skalę	4-5 (ilgis ir plotis)
REACH	Tinkumas		
Aldehidų emisija (CMR ISO 16000)	Išlaikyta	Spalvos atsparumas plovimui šampūnu (ISO 18168)	Puikus
Lakiųjų organinių junginių tyrimas (EN16516)	Puikus	Spalvos atsparumas vandeniui (ISO 105-E01)	Puikus
Atsparumo ugniai laipsnis (EN13502)	Netrukus	Skysčių sugeriamumas (ISO 9073-6 2000)	1150%
Priešgaisrinės durys (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Netrukus	Skysčio sugėrimo greitis (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Sienos danga – kamštienos ritinio specifikacija (EN13085)	Nebuvo reikalaujama	Matmenų stabilumas (ISO 3759) - 24 val. 50°C temperatūroje - 65% drėgnumas	0.25 mm
IMO/MED Modulis B - E	Tinkumas	Atsparumas karščiui ir termociklams	Netrukus
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Tinkumas	Spalvos atsparumas šviesai	Netrukus
Atsparumas dėmėms (Tchibo)	Puikus	Sukibimo testas	24 valandos po įrengimo: 143 Kg/cm
Antibakterinės savybės JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Tinkumas	Atsparumas drėgmei	Netrukus
Plaunamumas kempine (EN12956)	Nėra matomų pokyčių		
Plaunamumas (EN12956)	Papildomai plaunamas		
Šveičiamumas (EN12956)	Matomi pokyčiai		

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

PATVARUMAS:

Šis produktas siūlo išskirtinį atsparumą vandeniui, nešvarumams, abrazijai, UV spinduliams ir nusidėvėjimui (geltonavimas, skilinėjimas, išsitempimas/susiuarėjimas, sloksniavimas).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Norėdami nuvalyti plėvelės paviršius, užtepkite švelnaus muilo, tokio kaip neutralaus pH ploviklis. Venkite per daug rūgštinių arba bazinių Ph produktų. Norėdami pašalinti įsisenėjusias dėmes, užpilkite karšto vandens (ne verdančio). Jei reikia, naudokite izopropilo alkoholio ir vandens tirpalą (70% ISO, 30% H₂O). Tačiau šio tirpalo nenaudokite ant Cover Styl spausdintų paviršių. - Valydami plėvelės paviršius, naudokite tik minkštas šluostes arba kempines, kad išvengtumėte pažeidimų. - Venkite naudoti organinio pagrindo, tokio kaip amoniakas arba lakas, valiklius, nes jie gali pakenkti vinilui. Prieš naudojant valymo priemones, baktericidus ir virucidinius produktus, juos reikia išbandyti paslėptame plote. - Kamštinė danga reikalauja minimalus valymo ir priežiūros dėl atsparumo dulkelėms ir purvui. Naudokite švelnų šepetėlį šioms paviršiams valyti. Jei ant paviršiaus yra drėgmės arba drėgnų dėmių, valymui naudokite drėgmę sugeriančias šluostes ir kuo greičiau ir kruopščiai išdžiovinkite paveiktą plotą. Sekdami šias instrukcijas, užtikrinsite vinilo ilgaamžiškumą ir gerą išvaizdą. Jei atsiranda nuolatinių dėmių, tai reiškia, kad priežiūra ir eksploatacija buvo atlikta netinkamai. Tokiu atveju atlikite remontą su pleistru (negarantuotas, bet veiksmingas ir ekonomišką) arba visiškai pakeiskite vinilą

Sutartyse nenumatyta vaizdinė medžiaga ir duomenys. Cover Styl pasilieka teisę keisti plėvelės sudėtį. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuteryje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir todėl gali neperteikti realios išvaizdos. Todėl rekomenduojame internetu užsisakyti pavyzdį arba kreiptis į mus, kad mes galėtume išanalizuoti apdailą, kuri geriausiai atitinka jūsų reikalavimus. Dėl nedidelių gamybos partijų spalvos skirtumų rekomenduojame iškart pirkti tokį kiekį, kokio tuo metu reikia, kad išvengtumėte išvaizdos skirtumų įgyvendindami Cover Styl projektą.