



BENDROS SPECIFIKACIJOS

Kategorija	Subkategorija
Medis	Šviesa
Apdaila	Minkštasis
Minkštasis	Produkto tipas
	PVC
Plotis	Ilgis
122cm	50 metrai
Lipni medžiaga	Akriliniai slėgiui jautrūs klijai su oro išleidimo sistema
Garantija	10 metų
Tempiamama	Tempiamama
Atsparumas jbrėžimams	Vidurkis
Rašto kryptis	Ilgis
Storis (vidurkis pagal kategoriją)	250 µm
Laikymo sąlygos (maks. 3 metai nuo pristatymo)	Nuo 5°C iki 30°C
Jrengimo metodas	Sausas
Jrengimo sritis	Viduje
Jrengimo temperatūra	Nuo 12°C iki 38°C
Jrengimo metodas (ABBA - ABAB)	ABAB

SERTIFIKATAI

CE Sienos danga (EN15102)	Tinkamumas	Spalvos atsparumas trynimui (ISO 105-X12) – Vertinimas pagal pilkumo skale	4-5 (ilgis ir plotis)
REACH	Tinkamumas		
Aldehydų emisija (CMR ISO 16000)	Išlaikyta	Spalvos atsparumas plovimui šampūnu (ISO 18168)	Puikus
Lakių organinių junginių tyrimas (EN16516)	Puikus	Spalvos atsparumas vandeniu (ISO 105-E01)	Puikus
Atsparumo ugniai laipsnis (EN13502)	Netrukus		
Priešgaisrinės durys (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Netrukus	Skysčių sugeriamumas (ISO 9073-6 2000)	11.50%
Sienos danga – kamštienos ritinio specifikacija (EN13085)	Nebuvo reikalaujama	Skysčio sugėrimo greitis (ISO 9073-6 2000)	0 mm
IMO/MED Modulis B - E	Tinkamumas	Matmenų stabilumas (ISO 3759) - 24 val. 50°C temperatūroje - 65% drėgnumas	0.25 mm
RAIL (ISO 5658-2:2006 + Al:2011)	Tinkamumas	Atsparumas karščiui ir termociklams	Netrukus
Atsparumas dėmėms (Tchibo)	Puikus	Spalvos atsparumas šviesai	Netrukus
Antibakterinės savybės JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Tinkamumas		
Plaunamumas kempine (EN12956)	Néra matomų pokyčių	Sukibimo testas	24 valandos po įrengimo: 1.43 Kg/cm
Plaunamumas (EN12956)	Papildomai plaunamas	Atsparumas drėgmėi	Netrukus
Šveicarišumas (EN12956)	Matomi pokyčiai		

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

PATVARUMAS:

Šis produktas siūlo išskirtinį atsparumą vandeniu, nešvarumams, abrazijai, UV spinduliams ir nusidėvėjimui (geltonavimui, skilinėjimui, išsitempias/susiuarėjimas, sloksniavimui).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA:

Norėdami nuvalyti plėvelės paviršių, užtepkite švelnus mulo, tokio kaip neutralaus pH ploviklis. Venkite per daug rūgštinių arba bazinių Ph produkto. Norėdami pašalinoti ijsienėjusias dėmes, užpilkite karšto vandens (ne verdančio). Jei reikia, naudokite izopropilo alkoholio ir vandens tirpalą (70% ISO, 30% H2O). Tačiau šio tirpalo nenaudokite ant Cover Styl spausdinčių paviršių. - Valydami plėvelės paviršius, naudokite tik minkštasis šluostes arba kempines, kad išvengtumėte pažeidimų. - Venkite naudoti organinio pagrindo, tokio kaip amoniakas arba lakas, valiklius, nes jie gali pakentoti vinilui. Prieš naudojant valymo priemones, baktericidus ir virucidinius produktus, juos reikia išbandyti paslepante plotę. - Kamštinių danga reikalauja minimalus valymo ir priėžiūros dėl atsparumo dulkėmis ir purvui. Naudokite švelnų šepetelių šlierns paviršiams valyti. Jei ant paviršiaus yra drėgmės arba drėgnumų dėmių, valymui naudokite drėgmo sugeriančias šluostes ir kuo greičiau ir kruopščiai išdžiovinkite paveiktą plotą. Sekdami šias instrukcijas, užtikrinksite vinilo ligaamžiškumą ir gerą išvaizdą. Jei atsiranda nuolatiniai dėmių, tai reiškia, kad priežiūra ir eksploatacija buvo atlikta netinkamai. Tokiu atveju atlikite remontą su plėistru (negarantuotas, bet veiksmingas ir ekonomiškas) arba visiškai pakeiskite vinilą.

Sutartyse nenumatyta vaizdinė medžiaga ir duomenys. Cover Styl pasiliela teisę keisti plėvelės sudėti. Spalvų ir apdailos atvaizdavimas kompiuterje gali skirtis priklausomai nuo ekrano ir todėl gali neperteikti realios išvaizdos. Todėl rekomenduojame internetu užsisakyti pavyzdį arba kreiptis į mus, kad mes galėtume išanalizuoti apdailą, kuri geriausiai atitinka jūsų reikalavimus. Dėl nedidelų gamybos partijų spalvos skirtumų rekomenduojame iškart pirkti tokį kiekį, koks tuo metu reikia, kad išvengtumėte išvaizdos skirtumų igyvendindami Cover Styl projektą.

