



ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Categoria	Subcategoria
Concreto	Urbano
Acabamentos	Testurizado
Testurizado	Tipo de produto
	PVC
Largura	Comprimento
122cm	50 metros
Adesivo	PSA acrílico com sistema de liberação de ar
Garantia	10 anos
Extensível	Extensível
Resistência a riscos	Meios
Endereço do modelo	-
Espessura (média por categoria)	240 µm
Condição de conservação (máximo de 3 anos a partir da entrega)	De 5°C a 30°C
Método de instalação	Seco
Área de instalação	Interno
Temperatura de installation	De 12°C a 38°C
Método de instalação (ABBA - ABAB)	ABAB

ZERTIFIZIERUNGEN

CE Revestimento de parede (EN15102)	Compatível	Solidez da cor à lavagem (ISO 105-X12) - Avaliação de acordo com as escalas de cinza	4-5 (comprimento e largura)
REACH	Compatível	Resistência à lavagem com shampoo (ISO 18168)	Excelente
Aldeídos após a emissão (CMR ISO 16000)	Passagem	Solidez da cor à água (ISO 105-E01)	Excelente
Teste de Compostos Orgânicos Voláteis (EN16516)	Excelente+	Capacidade de absorção de líquidos (ISO 9073-6 2000)	1150%
Classificação contra incêndios (EN13502)	Em breve	Velocidade de absorção do líquido (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Porta contra incêndios(ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Em breve	Estabilidade dimensional (ISO 3759) - 24 horas a 50°C - 65% umidade	0.25 mm
Revestimento de parede - especificamente para rolo de Cortiça (EN13085)	Não solicitado	Resistência ao calor e aos ciclos térmicos	Em breve
IMO/MED Módulo B - E	Compatível	Resistência à luz das cores	Em breve
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Compatível	Teste de adesão	24 horas após a instalação: 1.43 Kg/cm
Resistência a manchas (Tchibo)	Excelente	Resistência a umidade	Em breve
Propriedades antibacterianas JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Compatível		
Esponjabilidade (EN12956)	Não há mudanças visíveis		
Lavabilidade (EN12956)	Extra-lavável		
Facilidade de limpeza (EN12956)	Mudança visível		

CUIDADO E MANUTENÇÃO

DURABILIDADE:

O produto oferece uma excelente resistência à água, sujidade, abrasão, aos raios UV e ao uso (amarelecimento, fissuras, lascamentos, deslaminação).

MANUTENÇÃO:

Aplicar um sabão suave para limpar a superfície do filme, como um detergente neutro com pH. Evitar o uso de produtos com níveis de pH excessivamente ácidos ou básicos. Para remover manchas persistentes, aplicar água quente (não fervente). Se necessário, utilizar uma solução de álcool isopropílico e água (70% ISO, 30% H2O). No entanto, não utilizar esta solução nas superfícies impressas do Cover Styl. Durante a limpeza da superfície do filme, utilizar apenas panos macios ou esponjas para evitar danos. Evitar o uso de produtos de limpeza à base de substâncias orgânicas, como amônia ou polidores, pois podem ser prejudiciais ao vinil. Detergentes de limpeza, bactericidas e produtos virucidas devem ser testados em uma seção oculta antes do uso. Para referências ao cortiça, devido à sua capacidade de resistir a poeira e sujeira, são necessários cuidados mínimos de limpeza. Utilizar uma escova de cerdas macias para limpar essas superfícies. Em caso de manchas úmidas ou molhadas, utilizar um pano absorvente para secar a umidade e secar completamente a área afetada o mais rápido possível. Seguindo essas instruções, é possível garantir a longevidade e aparência do vinil. Manchas persistentes indicam cuidados e manutenção inadequados. Em tais casos, recomenda-se utilizar um método de reparo com remendo (não garantido, mas eficaz e econômico) ou substituir todo o vinil.

Aspetos e danos não contratuais. A Cover Styl reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, a composição das suas películas. O resultado das cores e dos acabamentos no computador pode variar em função do ecrã e não representar a realidade de forma fidedigna. Por isso, recomendamos que encomende uma amostra online ou entre em contacto conosco para avaliar o acabamento mais adaptado às suas necessidades. Devido a ligeiras diferenças de cor nas produções, recomendamos que compre a quantidade necessária de uma só vez para evitar qualquer diferença de aspeto na realização do seu projeto Cover Styl.

