



GEMENSAMMA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|--|
| Kategori | Underkategori |
| Madeira | Meio |
| Slutföra | Mjuk |
| Mjuk | Producttyp |
| | PVC |
| Yta | Längd |
| 122cm | 50 metrai |
| Lapp | PSA har lanserat ett avgassystem för luftutsläpp. |
| Garanti | 10 år |
| Extra | Extra |
| Motstånd mot repor | Means |
| Modelladress | Längd |
| Storis (genomsnittlig för varje kategori) | 250 µm |
| Konservavimo villkor (högst 3 år från leverans) | Från 5°C till 30°C |
| Installationsmetod | Seco |
| Installationsområde | Inuti |
| Enhets temperatur | Från 12°C till 38°C |
| Installation method (ABBA - ABAB) | ABAB |



CERTIFIERINGAR

| | | | |
|---|--|--|---|
| CE Väggedekoration (EN15102) | Enligt | Färgbeständighet under tvätt (ISO 105-X12) - Bedömning enligt gråskala | 4-5 (length and width) |
| REACH | Enligt | Resistent mot schampo tvätt (ISO 18168) | Utmärkt |
| Utsläpp av aldehyder (CMR ISO 16000) | Biljett | Färgbeständighet mot vatten (ISO 105-E01) | Utmärkt |
| Studie av flyktiga organiska föreningar (EN16516) | Utmärkt | Galla att absorbera vätskor (ISO 9073-6 2000) | 11.50% |
| Produktklassificering (EN13502) | Inom kort | Vätskeabsorptions hastighet (ISO 9073-6 2000) | 0 mm |
| Brandos dörrar (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B) | Inom kort | Dimensionell stabilitet (ISO 3759) - 24 timmar vid 50°C temperatur - 65% luftfuktighet | 0.25 mm |
| Väggedekoration - specifikation för korkrulle (EN13085) | Det var inte begärt. | Thermal and thermocycle resistance | Inom kort |
| IMO/MED Modulis B - E | Enligt | Motstånd mot färgblekning på grund av ljus | Inom kort |
| RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011) | Enligt | Prov för efterlevnad | 24 timmar efter installationen: 1.43 Kg/cm |
| Motstånd mot fläckar (Tchibo) | Utmärkt | Fuktresistens | Inom kort |
| Antibakteriella egenskaper JIS Z 2081 am. 1 (2012) | Enligt | | |
| Sponsingumas (EN12956) | Det finns inga synliga förändringar | | |
| Lavability (EN12956) | Extra tvättas | | |
| Lätt att rengöra (EN12956) | Observerbara förändringar | | |

FÖRSIKTIGHET OCH VÅRD

HÅLLBARHET:

Produkten erbjuder utmärkt motstånd mot vatten, smuts, frätning, UV-strålning och slitage (missfärgning, krackelering, flagor och avlamining).

UNDERHÅLL:

För att rengöra ytan på filmen, applicera en mild tvål, som en neutral rengöringsmedel med pH-värde. Undvik produkter med för sur eller för basiskt pH-värde. För att ta bort svåra fläckar, håll varmt vatten (inte kokande). Om det behövs, använd en lösning av isopropylalkohol och vatten (70% ISO, 30% H2O). Använd dock inte denna lösning på ytor tryckta med Cover Styl. - När du rengör ytan på filmen, använd endast mjuka tyger eller trasa för att undvika skador. - Undvik att använda rengöringsmedel baserade på organiska ämnen, som ammoniak eller rengöringsmedel, eftersom de kan skada vinyl. Innan du använder rengöringsmedel, bakteriedödande eller virucidala produkter, bör de testas på en dold yta. - I fallet med kork är minimal rengöring och underhåll nödvändigt på grund av damm- och smutsbeständighet. Använd en mjuk borste för att rengöra dessa ytor. Om det finns fukt eller fuktfläckar på ytan, använd en absorberande trasa för att torka bort fukten och torka sedan noggrant av den drabbade ytan så snabbt som möjligt.

Cover Styl ger inga garantier för produktens utseende och data, och förbehåller rätten att ändra sammansättningen av filmerna. Färgerna och finishen kan se annorlunda ut på datorn än i verkligheten. Vi rekommenderar därför att du beställer ett produktprov på webben eller att du kontaktar oss, så att vi kan rekommendera den finish som är lämpligast för dig. Det kan förekomma små skillnader i färgnyansen mellan tillverkningsserierna, därför rekommenderar vi att du köper allt det du behöver på en gång för att undvika nyansskillnader när du använder Cover Styl.