



GENEL ÖZELLİKLER

Kategori	Alt kategori
Renk	Gerekli
Yüzey	Küçük taneli
Küçük taneli	Ürün tipi PVC
Genişlik 122 santimetre	Uzunluk 50 metre
Yapışkan	Hava tahliye sistemli akrilik PSA
Garanti	10 yıl
Genişletilebilir	Genişletilebilir
Çizilmelere karşı direnç	Ortalama
Desen yönü	-
Kalınlık (kategori başına ortalama)	212 µm
Depolama koşulları (teslim tarihinden itibaren en fazla 3 yıl)	5°C ile 30°C arasında
Kurulum yöntemi	Kuru
Kurulum alanı	İç mekan
Kurulum sıcaklığı	12°C ile 38°C arasında
Uygulama yöntemi (ABBA - ABAB)	ABAB

SERTİFİKASYONLAR

CE Wallcovering (EN15102)	Uyumlu	Sürtünmeye karşı renk dayanıklılığı (ISO 105-X12) - Gri skalalara göre değerlendirme	4-5 (uzunluk ve genişlik)
REACH	Uyumlu		
Emisyon sonrası aldehitler (CMR ISO 16000)	Geçmek	Şampüana karşı renk dayanıklılığı (ISO 18168)	Mükemmel
Uçucu Organik Bileşikler testi (EN16516)	A+	Suya karşı renk dayanıklılığı (ISO 105-E01)	Mükemmel
Yangın sınıflandırması (EN13502)	Yakında gelecek	Sıvı emme kapasitesi (ISO 9073-6 2000)	1150%
Yangın kapısı (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Yakında gelecek	Sıvıların kılcal hızı (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Duvar kaplaması - mantar rulo spesifikasyonu (EN13085)	Gerekli değil	Boyut kararlılığı (ISO 3759) - Hava nem oranı %65, sıcaklık 50°C'de 24 saat süreyle	0.25 mm
IMO/MED Modül B - E	Uyumlu	Isıya ve termal döngüye karşı direnç	Yakında gelecek
RAIL (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Uyumlu	İşık rengine karşı direnç	Yakında gelecek
(Tchibo) lekelerine karşı direnç	Mükemmel	Yapışma testi	Kurulumdan 24 saat sonra: 143 Kg/cm
Antibakteriyel özellikler JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Uyumlu	Neme karşı dayanıklılık	Yakında gelecek
Süngerimsilik (EN12956)	Görünürde herhangi bir değişiklik yok		
Yıkanabilirlik (EN12956)	ekstra yıkanabilir		
Temizleme kolaylığı (EN12956)	Görünür değişiklik		

BAKIM VE MUHAFAZA

DAYANIKLILIK:

Bu ürün (delaminasyon, pullanma, çatlama, sararma) su, kir, aşınma, UV ışınlarına ve aşınmaya karşı olağanüstü direnç sağlar.

BAKIM:

Filmin yüzeyini temizlemek için nötr pH'lı bir deterjan gibi yumuşak bir sabun uygulayın. Aşırı asidik veya bazik pH seviyelerine sahip ürünleri kullanmaktan kaçının. İnatçı lekeleri çıkarmak için sıcak (kaynar değil) su kullanın. Gerekirse izopropil alkol ve sudan (%70 ISO, %30 H2O) oluşan bir solüsyon kullanın. Ancak bu solüsyonu baskılı Cover Styl yüzeylerinde kullanmayın. - Filmin yüzeyini temizlerken herhangi bir şeye zarar vermemek için sadece yumuşak bezler veya süngerler kullanın. - Folyoya zarar verebilecekleri için amonyak veya cila gibi organik bazlı temizleyiciler kullanmaktan kaçının. Temizlik deterjanları, bakterisitler ve virüsidal ürünler kullanılmadan önce gizli bir bölümden test edilmelidir. - Mantar referansları için, toza ve kire karşı dayanıklılıklar nedeniyle minimum düzeyde temizlik ve bakım gerekir. Bu yüzeyleri temizlemek için yumuşak kılı bir fırça kullanın. Islak veya nemli noktalar olması durumunda, nemi gidermek için emici bir bez kullanın ve etkilenen bölgeyi mümkün olan en kısa sürede iyice kurulaştırın. Bu talimatları izleyerek folyonun uzun ömürlü olmasını ve görünümünü garanti edebilirsiniz. İnatçı lekeler yetersiz bakım ve yetersiz bir koruma gösterir. Bu gibi durumlarda, bir yama onarım yöntemi kullanmayı (garanti edilmez ancak etkili ve ekonomiktir) veya tüm folyoyu değiştirmeyi düşünün.

Sözleşme dışı görseller ve veriler: Cover Styl istediği zaman filmlerinin bileşimini değiştirme hakkını saklı tutar. Bilgisayar üzerinde renklerin ve bitimlerin oluşturulması ekrana bağlı olarak değişebilir ve gerçek görüntüsünü veremeyebilir. Bu nedenle, çevrimiçi bir örnek sipariş etmenizi veya ihtiyaçlarınıza en uygun bitimi incelemek için bizimle iletişime geçmenizi öneriyoruz. Üretimlerdeki hafif renk farklılıklarını nedeniyle, Cover Styl projenizin gerçekleştirilmesinde her türlü görünüm farkını onlemek için gerekli miktardan tek seferde satın almanızı öneriyoruz.