



La lámina Alu 70 XC reduce considerablemente el calor solar a la vez que mantiene una gran parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento y su lado opaco garantiza la privacidad lejos de miradas curiosas, a la vez que proporciona un aspecto exterior contemporáneo.

### Certificaciones



**Garantía SOLAR SCREEN®**  
Consulte la ficha 'Nuevas garantías para los productos de exterior'



**Punto De Inflamabilidad**  
M1



**Almacenamiento Desde -5°C A +40°C**  
3 años



**Norma Reach Rohs**  
Cumple Con La Normativa



**Anchos Disponibles**  
152cm

### Composición

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster de alta calidad óptica con depósito de partículas de metal(es) anti IR
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación

### Consejos De Limpieza Y Mantenimiento

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 600-F0355), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

### Datos Técnicos

Transmisión De Rayos Uv	1%
Transmisión De La Luz Visible	43%
Reflejo De Luz Visible Exterior	40%
Reflejo Luz Visible Interior	40%
Energía Solar Total Rechazada	65%
Energía Solar Total Rechazada 2*	69%
Ratio Solar :	
Reflejo De Energía Solar	44%
Absorción De Energía Solar	29%
Transmisión De Energía Solar	27%
Reducción Del Deslumbramiento	67%
Valor G	0.36
Coeficiente De Sombra	0.2
Tipo De Instalación	Exterior
Longitud Del Rollo	30.5 metros m
Composición De La Lámina	PET
Espesor	75µ
Color Desde El Exterior	PLATA

### Consejos De Instalación

Situación Vertical Y Para Una Superficie Acristalada Estándar\*

Acristalamiento Simple Claro	✓
Acristalamiento Simple Tintado	✓
Acristalamiento Simple Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Claro	✓
Doble Acristalamiento Tintado	✓
Doble Acristalamiento Tintado Reflejante	✓
Doble Acristalamiento Con Gas	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip Ext	✓
Doble Acristalamiento Claro Stadip int.	✓

✓ Sí ✗ No Recomendado ! Precaución

\*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

Los datos en esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestros términos de garantía y condiciones generales de venta.