



Le film Silver 370 XC réduit la chaleur solaire tout en conservant une grande partie de la lumière naturelle. Il permet une diminution de l'éblouissement, et son léger aspect miroir sans tain élimine toute gêne de vis-à-vis et présente un design contemporain en façade.

Certifications

	Garantie SOLAR SCREEN®
	jusqu'à 12 ans
	Voir La Fiche 'Nouvelles Garanties Pour Les Films Extérieurs'
	Classement Au Feu
	M1
	Stockage De -5°C À +40°C
	3 ans
	Norme Reach Rohs
	Respectée
	Laizes Disponibles
	122cm 152cm 183cm

Construction

1. Couche dure résistante aux rayures courantes, permettant une bonne durabilité et facilité d'entretien lors du nettoyage des vitres
2. Polyester de haute qualité optique, avec dépôt de particules de métal(s) anti IR
3. Adhésif de liaison
4. Polyester de haute qualité optique
5. Adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
6. Liner de protection de l'adhésif, jetable après pose

Conseils D'Entretien

Solution à base d'eau savonneuse (ref. Film On 600-F0355), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film... Un silicone doit être appliqué sur le périmètre du film pour prévenir tout phénomène d'oxydation. Voir la fiche « nouvelles garanties pour les films extérieurs » _

Informations Techniques

Transmission UV	<1%
Transmission Lumière Visible	30%
Réflexion Lumière Visible Extérieure	50%
Réflexion Lumière Visible Intérieure	47%
Energie Solaire Totale Rejetée	75%
Energie Solaire Totale Rejetée 2*	78%
Ratio Solaire :	
Réflexion Énergie Solaire	50%
Absorption Énergie Solaire	28%
Transmission Énergie Solaire	22%
Réduction Éblouissement	67%
Valeur G	0.3
Valeur U	5.8
Coefficient D'Ombrage	0.34
Type De Pose	Extérieure
Longueur Du Rouleau	30.5 m m
Composition Film	PET
Épaisseur	75µ
Couleur Depuis L'Extérieur	ARGENT

Conseils D'Application

Situation Verticale Et Pour Une Surface Vitrée Standard

Simple Vitrage Clair	
Simple Vitrage Teinté	
Simple Vitrage Teinté Réfléchissant	
Double Vitrage Clair	
Double Vitrage Teinté	
Double Vitrage Teinté Réfléchissant	
Double Vitrage Gaz	
Double Vitrage Clair Stadip Ext.	
Double vitrage clair stadip int.	

 Oui  Déconseillé  Prudence

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN® se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produits. Consultez nos bons de garantie et nos conditions générales de vente.