



La pellicola per auto Cendre 50 C conferisce un tocco di abbellimento estetico e di personalizzazione per qualsiasi veicolo, garantendo al tempo stesso un moderato livello di privacy da sguardi indiscreti.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco
M1



Conservazione Da -5°C A +40°C
3 anni



Norma Reach Rohs
Rispettato



Larghezze Disponibili
152cm

Costruzione

1. Strato duro resistente ai graffi comuni che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica
3. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
4. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	52%
Riflessione Luce Visibile Esterna	7%
Riflessione Luce Visibile Interna	7%
Energia Solare Totale Respinta	28%
Energia Solare Totale Respinta 2*	24%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	6%
Assorbimento Energia Solare	31%
Trasmissione Energia Solare	63%
Riduzione Abbagliamento	50%
Valore G	0.71
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	25µ
Colore Dall'Esterno	NERO

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	!
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	!
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	!
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	!
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	✗

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.