



La composizione specifica delle diverse leghe metalliche della pellicola NS 50 dB29 limita significativamente il passaggio delle onde a tutte le frequenze e fornisce un certo grado di protezione solare alle finestre.

Certificazioni



Garanzia SOLAR SCREEN®
Vedere la scheda 'Nuove garanzie per i prodotti per esterni'



Classe Di Reazione Al Fuoco



Conservazione Da -5°C A +40°C
3 anni



Norma Reach Rohs
Rispettato



Larghezze Disponibili
152cm

Costruzione

1. Strato duro resistente ai graffi "comuni" che consente una buona durata e una facile pulizia dei vetri
2. Poliestere di alta qualità ottica con deposito di particelle di metallo-i anti IR
3. Adesivo di unione
4. Poliestere di alta qualità ottica
5. Adesivo PS, polimerizzante con il vetro entro 15 giorni
6. Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa

Consigli Di Manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola. Al fine di evitare una possibile ossidazione delle leghe metalliche, è obbligatorio utilizzare la nostra vernice (referenza 0771 sui lati della pellicola, dopo l'installazione.)

Informazioni Tecniche

Trasmissione Uv	1%
Trasmissione Luce Visibile	50%
Riflessione Luce Visibile Esterna	29%
Riflessione Luce Visibile Interna	28%
Energia Solare Totale Respinta	68%
Energia Solare Totale Respinta 2*	64%
Rapporto Solare :	
Riflessione Energia Solare	47%
Assorbimento Energia Solare	23%
Trasmissione Energia Solare	30%
Riduzione Abbagliamento	54%
Valore G	0.36
Valore U	4.9
Respinta Infrarosso (760-2500 Nm)	81%
Coefficiente D'Ombra	0.4
Tipo Di Installazione	Interno
Lunghezza Della Bobina	30.5 metri m
Composizione Pellicola	PET
Spessore	80µ
Colore Dall'Esterno	CHAMPAGNE

Consigli Di Applicazione

Installazione Verticale È Sulla Superficie Di Vetro Standard*

Semplice Vetro Chiaro	✓
Semplice Vetro Tinto	✓
Semplice Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Chiaro	✓
Doppio Vetro Tinto	✓
Doppio Vetro Tinto Riflettente	✓
Doppio Vetro Con Gas	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato Ext.	✓
Doppio Vetro Chiaro Stratificato int.	!

✓ Sì ✗ Non Raccomandato ! Prudenza

*Indicazioni fornite sulla base di una superficie vetrata fino a 2.5m², contattateci per ulteriori dettagli o per ottenere un rapporto di analisi per lo shock termico.

I dati presenti in questo foglio informativo non sono vincolanti; SOLAR SCREEN® si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Si prega di consultare i nostri termini di garanzia e le condizioni generali di vendita.