



Silver 470 C tai plėvelė su dideliu saulės šilumos kiekio mažinimo rodikliu, tuo pačiu metu praleidžianti daugumą matomo spektro dalių. Saulės spinduliai yra žymiai sumažinti, o vienpusio veidrodžio efektas užtikrina privatumą nuo sveitmy akių, tuo pačiu metu plėvelė suteikia pastato išorei šiuolaikišką išvaizdą. Taip pat suteikia šukių sulaikymą vietoje, stiklo skaidrumą, bendrą vientisumą, esant išorės poveikiams, sproginui arba ugniai. Atitinka Europos standartą EN 12600.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas
M1



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Europos standartas EN 12600
2B2



Prieinami Pločiai
122cm 152cm

Sudėtis

1. Poliesteris su aukštu optiniu rodikliu ir anti-IR metalinėmis dalelėmis
2. jungiantis lipnus sluoksnis
3. poliesteris su aukštu optiniu rodikliu
4. Sustiprintas klijų sluoksnis, aktyvuojamas slėgio, kad atitiktų plėvelės tempimui, stiklo polimerizacija per 30 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Apsauginė plėvelė su sustiprintais PS klijais, kuriai reikia tinkamo tepimo tirpalo (Film On ref. 600-F0355 ir 2 cl/l vandens) ir tinkamo apsauginio gremžtuko 150-054/150-055/150-056. Nevalkykite bent 1 mėnesį ir nelipinkite plėvelės lipdukais ar kitais klijais.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	30%
Išorinė Šviesos Atspindys	44%
Vidinės Šviesos Atspindys	44%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	68%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	65%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	43%
Saulės Energijos Sugėrimas	35%
Saulės Energijos Pralaidumas	22%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	68%
G-Reikšmė	0.32
U-Reikšmė	5.1
Tamsinimo Koeficientas	0.3
Montavimo Tipas	Interjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	125μ
Spalva Iš Išorės	SIDABRAS VIDUTINIS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	!
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	!
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	!

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybės analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.