



Titane 275 XC film is highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. It helps noticeably reduce solar glare, conveying a neutral and customized touch to the external aspect of a building.

Sertifikatai



Garantija SOLAR SCREEN®
Žr. lapą 'Naujos lauko gaminių garantijos'



Ugnies Atsparumo Reitingas



Saugojimo Salygos Nuo -5°C iki +40°C
3 metai



Reach Rohs Atitikimas
Patvirtinta



Prieinami Pločiai
122cm 152cm 182cm

Sudėtis

1. Aukštos optinės kokybės poliesteris su anti IR metalo dalelėmis
2. Jungiantis lipnus sluoksnis
3. Dažytas poliesteris su optiniu iškraipymu
4. PS klijai, aktyvuojami slėgio, stiklo polimerizacija per 15 dienų
5. Apsauginė juosta, išmetama po montavimo

Techninės Priežiūros Instrukcijos

Muilinio vandens tirpalas ("600-F0355 FilmOn"), neplauti plėvelės bent mėnesį ir neklijuoti lipduku ar kitų lipnių medžiagų ant plėvelės. Siekiant išvengti galimą metalinių paviršių oksidaciją (rūdijimą), privalomas naudoti silikoną. Prašome susipažinti su informacija apie naują išorinių plėvelių garantiją.

Techniniai Duomenys

Uv Pralaidumas	<1%
Matomos Šviesos Pralaidumas	22%
Išorinė Šviesos Atspindys	32%
Vidinė Šviesos Atspindys	28%
Bendras Saulės Energijos Atspindys	69%
Bendras Saulės Energijos Atspindys 2*	73%
Saulės Atspindžio/Pralaidumo Santykis :	
Saulės Energijos Atspindys	31%
Saulės Energijos Sugėrimas	49%
Saulės Energijos Pralaidumas	20%
Saulės Atspindžių Sumažėjimas	80%
G-Reikšmė	0.3
U-Reikšmė	5.8
Tamsinimo Koeficientas	0.3
Montavimo Tipas	Eskterjeras
Rutulio Ilgis	30.5 metrai m
Plėvelės Sudėtis	PET
Storis	60μ
Spalva Iš Išorės	NEUTRALUS

Montavimo Patarimai

Montavimas Ant Standartinės Vertikalios Stiklo Dangos*

Permotama Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė	✓
Tamsinta Vieno Stiklo Pluokštė Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Tamsintais Stiklais Su Padidintu Atspindžiu	✓
Stiklopaketas Su Dvėjais Permatomais Stiklais, Užpildytas Low E Dujomis	✓
Stapid Ext. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✗
Stapid Int. Stiklopaketas Us Dvėjais Permatomais Stiklais	✓

✓ Taip ✗ Nerekomenduojama ! Dėmesio

*Rekomendacijos, stiklo paviršiui, apimančiam iki 2,5 m². Susisiekite su mumis dėl tikslios informacijos arba kad gauti šilumos smūgio atsiradimo galimybes analizę.

Šio duomenų lapo informacija nėra įpareigojanti, SOLAR SCREEN® turi teisę bet kuriuo metu pakeisti savo produktų sudėtį. Kreipkitės dėl garantijos sąlygų ir bendrųjų pardavimo sąlygų.