



Met Clear 8 C-folie kunt u uw ramen en raampartijen veiliger maken. Bij inslag, een explosie of brand wordt het glas niet verbrijzeld en blijft het intact. Dit product voldoet aan de Europese norm EN 12600.

### Certificeringen



**Garantie Van SOLAR SCREEN®**

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



**Brandwerendheid**

M1



**Opslag Tussen -5°C En +40°C**

3 jaren



**Reach Rohs-Conform**

In Acht Genomen



**Europese norm EN 12600**

1B1



**Beschikbare Breedten**

122cm 152cm 183cm

### Samenstelling

1. Optisch hoogwaardig polyester
2. Hechtlijm
3. Optisch hoogwaardig polyester
4. Versterkte zelfklevende lijm voor een hogere elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen
5. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

### Onderhoudsinstructies

Veiligheidsfolie met versterkte PS-lijm waarvoor een geschikte applicatieoplossing nodig is (Film On ref 600-F0355 en 2cl/liter water) en een geschikte veiligheidswisser 150-054/150-055/150-056. Ten minste 1 maand niet schoonmaken en geen stickers of andere kleefmiddelen op de folie aanbrengen.

### Technische Gegevens

Uv-Transmissie	5%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	83%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	10%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	10%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	20%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	21%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	10%
Absorptie Van Zonne-Energie	14%
Transmissie Van Zonne-Energie	76%
Vermindering Reflectie	15%
G-Waarde	0.82
U-Waarde	5.7
Schaduwcoëfficiënt	0.9
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	240µ
Kleur Van Buitenaf	DOORZICHTIG

### Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão\*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.