



Met Gold 80 C-folie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. Met deze folie wordt de weerkaatsing van zonlicht aanmerkelijk teruggedrongen en krijgen gebouwen kleur en persoonlijkheid.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid

M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaren



Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



Beschikbare Breedten

152cm

Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Uv-Transmissie | 1% |
| Transmissie Van Zichtbaar Licht | 15% |
| Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten | 50% |
| Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen | 64% |
| Totale Afgestoten Zonne-Energie | 78% |
| Totale Afgestoten Zonne-Energie 2* | 75% |
| Verhouding Zonlicht : | |
| Reflectie Van Zonne-Energie | 50% |
| Absorptie Van Zonne-Energie | 38% |
| Transmissie Van Zonne-Energie | 12% |
| Vermindering Reflectie | 83% |
| G-Waarde | 0.25 |
| U-Waarde | 5.1 |
| Schaduwcoëfficiënt | 0.28 |
| Type Installatie | Binnen |
| Lengte Van Rol | 30.5 meters m |
| Samenstelling Folie | PET |
| Dikte | 50µ |
| Kleur Van Buitenaf | GOUD |

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

| | |
|-------------------------------------|---|
| Helder Enkel Glas | ✓ |
| Getint Enkel Glas | ✓ |
| Getint Reflecterend Enkel Glas | ✓ |
| Helder Dubbel Glas | ! |
| Getint Dubbel Glas | ✗ |
| Getint Reflecterend Dubbel Glas | ✓ |
| Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E | ✗ |
| Helder Dubbel Glas Stadip Ext. | ! |
| Helder Dubbel Glas Stadip Int. | ✗ |

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.