



De Multiglass 66 C-folie bestaat uit diverse metaallegeringen, waarmee de absorptie van zonlicht wordt tegengegaan. De opname van zonnewarmte wordt zeer effectief teruggedrongen en tegelijkertijd biedt de folie bescherming tegen beschadiging van glasoppervlakken.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C
3 jaren



Reach Rohs-Conform
In Acht Genomen



Beschikbare Breedten
122cm 152cm

Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen. Ter voorkoming van mogelijke oxidatie van de metaallegeringen moet op de hoeken van de folie na installatie een laklaag worden aangebracht (referentienummer 0771)._

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	47%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	29%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	28%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	66%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	63%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	47%
Absorptie Van Zonne-Energie	25%
Transmissie Van Zonne-Energie	28%
Vermindering Reflectie	52%
G-Waarde	0.36
U-Waarde	4.9
Afgestoten Infrarood (760-2500 Nm)	+/-80%
Schaduwcoëfficiënt	0.4
Type Installatie	Binnen
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	55µ
Kleur Van Buitenaf	CHAMPAGNE

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	!

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.