



De Silver 370 XC - folie vermindert de zonnearmte drastisch terwijl veel van het natuurlijk licht behouden blijft. Het zorgt voor minder verblinding en fungeert als een eenrichtingsspiegel-folie, waardoor er niet naar binnen gekeken kan worden. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

tot 12 jaren
 Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C 3 jaren



Reach Rohs-Conform In Acht Genomen



Beschikbare Breedten

Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen. Het silicone moet rondom de folie worden aangebracht wanneer deze aan de buitenzijde wordt geïnstalleerd. Zo wordt oxidatie voorkomen. Zie ook het informatieblad "Nieuwe garantie voor buitenfolies".

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	<1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	30%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	50%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	47%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	75%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	78%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	50%
Absorptie Van Zonne-Energie	28%
Transmissie Van Zonne-Energie	22%
Vermindering Reflectie	67%
G-Waarde	0.3
U-Waarde	5.8
Schaduwcoëfficiënt	0.34
Type Installatie	Buiten
Lengte Van Rol	30.5 m m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	75µ
Kleur Van Buitenaf	ZILVER LICHT

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorraarden en algemene verkoopvoorwaarden.