



Met Silver 80 XC-folie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Lichtweerskaatsing wordt redelijk tegengegaan en doordat de folie als een eenrichtingsspiegel fungeert, kan er niet naar binnen worden gekeken. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.

Certificeringen



Garantie Van SOLAR SCREEN®

Zie de fiche 'Nieuwe garanties voor buitenproducten'



Brandwerendheid

M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaren



Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



Europese norm EN 12600

3b3



Beschikbare Breedten

92cm 122cm 152cm 183cm

Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	16%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	62%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	60%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	82%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	87%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	67%
Absorptie Van Zonne-Energie	20%
Transmissie Van Zonne-Energie	13%
Vermindering Reflectie	84%
G-Waarde	0.18
U-Waarde	5.1
Schaduwcoëfficiënt	0.2
Type Installatie	Buiten
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	60µ
Kleur Van Buitenaf	ZILVER

Installatieadvies

Instalação Vertical E Em Superfície De Vidro Padrão*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend; SOLAR SCREEN® behoudt zich het recht voor om op elk moment de samenstelling van haar producten te wijzigen. Raadpleeg onze garantievoorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden.