



A película de privacidade Mat Bronze é concebida para proteger dos olhares indiscretos. Completamente opaca, ela filtra uma grande parte da luz natural, criando apenas luz ambiente.

Certificações



Garantia SOLAR SCREEN®
Ver a ficha 'Novas garantias para os produtos de exterior'



Classificação Da Resistência Ao Fogo
M1



Conservação De -5°C A +40°C
3 anos



Norma Reach Rohs
Respeitada



Larguras Disponíveis
152cm

Construção

1. Poliéster fosco com uma superfície acetinada
2. Adesivo
3. Poliéster de alta qualidade óptica
4. Adesivo PS, polimerizado com o vidro dentro dos 15 dias
5. Revestimento de proteção do adesivo, descartável

Conselhos De Manutenção

Solução à base de água e sabão (ref. 600-F0355 Film on), não limpar pelo menos durante um mês e não aplicar outro adesivo sobre a película.

Informações Técnicas

Transmissão Dos Raios Uv	1%
Transmissão Da Luz Visível	36%
Reflexão Da Luz Visível Exterior	11%
Reflexão Da Luz Visível Interior	11%
Total Da Energia Solar Rejeitada	39%
Total Da Energia Solar Rejeitada*	36%
Ratio Solar :	
Reflexão Da Energia Solar	13%
Absorção Da Energia Solar	37%
Transmissão Da Energia Solar	50%
Redução Do Encadeamento	59%
Valor G	0.71
Valor U	5.62
Coefficiente Da Sombra	0.7
Tipo De Instalação	Interior
Comprimento Do Rolo	30.5 metros m
Composição Da Película	PET
Espessura	60µ
Cor A Partir Do Exterior	BRONZE

Conselhos De Instalação

Vertikal Montering Og På Standard Glasoverflade*

Vidro Simples Claro	✓
Vidro Simples Com Cor	!
Vidro Simples Refletor Com Cor	✓
Vidro Duplo Claro	!
Vidro Duplo Com Cor	✗
Vidro Duplo Refletor Com Cor	✓
Vidros Duplos Com Gás (Low-E)	!
Vidro Duplo Claro Stadip Ext.	✗
Vidro Duplo Claro Stadip Int.	✗

✓ Sim ✗ Não Recomendado ! Cautela

Conselhos para base vidrada até 2,5m². Consulte-nos para confirmação ou análise de choque térmico.

Os dados nesta ficha de informação não são contratuais, a SOLAR SCREEN® reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte os nossos termos de garantia e condições gerais de venda.