



Пленки Silver 345 XC очень эффективны для уменьшения прироста солнечного тепла, в то же время сохраняя некоторую естественную передачу света. Эта пленка обеспечивает эффективную защиту от солнечных бликов, в то время как ее очень не интенсивное одностороннее зеркальное отражение дополнительно гарантирует конфиденциальность от посторонних глаз. Его современный дизайн сразу придает современный вид любому экстерьеру здания.

### Сертификации



**Гарантия SOLAR SCREEN®**  
до 10 годы  
См. лист Новые гарантии на  
наружную продукцию



**Пожароустойчивый Рейтинг**  
M1



**Условия Хранения: От -5°C  
До +40°C**  
3 годы



**Соответствие Reach Rohs**  
Подтверждено



**Доступная Ширина**

### Состав

1. Прочный анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстр с высокими оптическими показателями
5. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
6. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки

### Инструкции По Обслуживанию

Раствор мыльной воды (арт. 600-F0355 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку. При наружной установке, края пленки необходимо обработать силиконом, для устранения возможности окисляции. Пожалуйста, ознакомьтесь с уведомлением про "новые гарантии для наружных пленок" \_

## Технические Данные

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Пропускание Уф                                   | <1%               |
| Пропускание Видимого Света                       | 55%               |
| Отражение Наружного Видимого Света               | 22%               |
| Отражение Интерьерного Видимого Света            | 20%               |
| Общее Количество Отраженной Солнечной Энергии    | 57%               |
| Общее Количество Отраженной Солнечной Энергии 2* | 63%               |
| Солнечное отношение :                            |                   |
| Отражение Солнечной Энергии                      | 30%               |
| Поглощение солнечной энергии                     | 32%               |
| Пропускание Солнечной Энергии                    | 38%               |
| Снижение Бликов                                  | 40%               |
| G-Значение                                       | 0.49              |
| U-Значение                                       | 5.8               |
| Затемняющий Коэффициент                          | 0.52              |
| Тип Установки                                    | Внешнее           |
| Длина Намотки Рулона                             | 30.5 m m          |
| Состав Пленки                                    | PET               |
| Толщина                                          | 75μ               |
| Цвет С Внешней Стороны                           | СЕРЕБРО<br>ЛЕГКИЙ |

## Совет По Установке

Установка На Вертикальное Стандартное Остекление\*

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Прозрачное Одинарное Стекло                                           | ✓ |
| Тонированное Одинарное Стекло                                         | ✓ |
| Тонированное Одинарное Стекло С Повышенной Отражаемостью              | ✓ |
| Стеклопакет С Двумя Прозрачными Стеклами                              | ✓ |
| Стеклопакет С Двумя Тонированными Стеклами                            | ✓ |
| Стеклопакет С Двумя Тонированными Стеклами С Повышенной Отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет С Двумя Прозрачными Стеклами, Заполненный Газом, Low E    | ✓ |
| Stadip Ext. Стеклопакет С Двумя Прозрачными Стеклами                  | ✓ |
| Двойное остекление, ясное стадип, внутреннее                          | ✓ |

✓ Да ✗ Не Рекомендуется ! Осторожно

\\*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

Информация на этом листе данных не является обязательной, SOLAR SCREEN® оставляет за собой право в любое время изменить состав своих продуктов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими условиями гарантии и общими условиями продажи.