



Filmen Blå 80 C minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som lite av dagsljuset släpps igenom. Den minskar avsevärt effekterna av starkt solljus och ger byggnaden en färgstark, estetisk och personlig prägel.

Certifieringar



Garanti Från SOLAR SCREEN®

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



Brandklass

M1



Förvaring Från -5°C Till +40°C

3 år



Norm Reach Rohs

Respekterad



Bredder Att Välja Mellan:

152cm

Konstruktion

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Tonad polyester utan optisk förvrängning
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

Underhållsinformation

Såpbaserad lösning (art. film on 600-F0355), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	12%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	18%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	63%
Solenergin Totalt Reflekerad	72%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	68%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	35%
Solenergiabsorption	47%
Överföring Av Solenergin	18%
Minskning Av Det Starka Solljuset	86%
Värde G	0.27
Värde U	5.13
Skuggningskoefficient	0.3
Installationstyp	Interiör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	50µ
Färg Från Utsidan	BLÅ

Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✗
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	!
Tonat Tvåglasfönster	✗
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✗
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✗
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✗

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.