



Filmen Silver 480 XC minskar avsevärt solvärmen samtidigt som mycket av dagsljuset släpps igenom. Den minskar det bländande solljuset avsevärt och den lätta silverfria spegeleffekten förhindrar insyn och ger framsidan ett modernt utseende.

### Certifieringar



**Garanti Från SOLAR SCREEN®**

Se Filen 'Ny Garanti För Filmer Installerade Utomhus'



**Brandklass**



**Förvaring Från -5°C Till +40°C**

3 år



**Norm Reach Rohs**

Respekterad



**Norm EN 12600**

2B2



**Bredder Att Välja Mellan:**

152cm

### Konstruktion

1. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
2. Lim
3. Polyester av hög optisk kvalitet
4. Förstärkt PS-lim som förstärker filmens elasticitet om glaset skulle utsättas för slag, polymeriserar med glaset inom 30 dagar
5. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats

### Underhållsinformation

Safety film with reinforced PS adhesive requiring a suitable application solution (Film On ref 600-F0355 and 2cl/litre of water) and a suitable safety squeegee 150-054/150-055/150-056. Do not clean for at least 1 month and do not apply stickers or other adhesives to the film.

### Teknisk Information

Överföring Av Uv-Strålning	1%
Överföring Av Dagsljus	16%
Reflektion Av Dagsljus Utomhus	62%
Reflektion Av Dagsljus Inomhus	60%
Solenergin Totalt Reflekerad	82%
Solenergi Totalt Reflekerad 2*	87%
Solförhållande :	
Reflektion Av Solenergin	67%
Solenergiabsorption	20%
Överföring Av Solenergin	13%
Minskning Av Det Starka Solljuset	84%
Värde G	0.18
Värde U	5.1
Skuggningskoefficient	0.2
Installationstyp	Exteriör
Längd På Rullen	30.5 meter m
Filmens Sammansättning	PET
Tjocklek	125µ
Färg Från Utsidan	SILVER

### Installationsråd

Verticale Installatie Op Standaardglasoppervlak\*

Klart Enkelglas	✓
Tonat Enkelglas	✓
Tonat Reflekerande Enkelglas	✓
Klart Tvåglasfönster	✓
Tonat Tvåglasfönster	✓
Tonat Reflekerande Tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster Gas	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Ext.	✓
Klart Tvåglasfönster Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Rekommenderas ! Försiktighet

\*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m<sup>2</sup>, fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.

Informationen på detta datablad är inte bindande; SOLAR SCREEN® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Vänligen konsultera våra garantivillkor och allmänna försäljningsvillkor.